

FICHE TECHNIQUE PEINTURE MAT ONCTUEUX

DÉFINITION

Le Mat Onctueux est une peinture acrylique microporeuse. S'applique à l'extérieur et à l'intérieur. Utilisable pour travaux neufs et de rénovation.

Le Mat Onctueux a un aspect légèrement granité et mat profond

Identification Pâte composée de: résine acrylique en dispersion aqueuse, charges minérales, pigments résistants à la lumière, additifs, bactéricides, hydrofuges.

Poids volumique	Viscosité	PH	Diluant
1,58	(Brookfield RVT - rotor 5 - 20 t/mn) 13.000 ± 2.000 cps	8-9	eau

SÉCURITÉ

produit non inflammable, sans nécessité d'étiquetage spécifique

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C

CONDITIONNEMENT

seaux plastiques 1 litre et 2,5 litres

TYPES

Le produit est livré en blanc ou teinté. Les teintes sont aussi réalisables à la machine à teinter.

RENDEMENT

5-8 m²/litres

SUPPORTS

Béton (coulé en place ou préfabriqué), enduit ou mortier de ciment, panneaux fibrociment, peintures ou revêtements neufs ou anciens en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support, plâtre et bois.

Les supports doivent être propres, lisses, secs, préparés conformément aux D.T.U. Les préfabriqués doivent être nettoyés des huiles, plâtre et bois doivent être isolées, si nécessaire, avec un fixateur apte. Ne pas appliquer le produit sur supports sujets à des remontées d'humidité.

APPLICATION

Travailler dans des conditions climatiques normales, hors intempérie, entre +15°C et +35°C.

Passer le produit à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection.

DILUTION (diluant à ajouter en volume) 10-20%

Hors poussière : 1/2 - 1 heure

Hors d'eau : 2 - 3 heures

Recouvrable : 10 - 12 heures

ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement C&M développe des produits à teneur en COV (composés organiques volatils) particulièrement faible : 30 grammes/litre.